


Г. ЛЕОНАРДЪ.

Тисненіе и живопись по кожѣ.

Съ 30 рисунками.





ПРОВЕРено.

Библіотека Изящныхъ Ремеслъ.

Г. ЛЕОНАРДЪ.

74

~~675~~
71-47

— Писнениe —

И

Живопись по коже.

Практическое руководство для любителей
изящныхъ ремеслъ.

1-я ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ

Съ 30 рисунками.

БИБЛИОТЕКА

Пров. 1950 г.

~~16779~~
БИБЛИОТЕКА
Школы-Фабрики
оживленных Ремесел.
~~6790~~



~~16774~~

~~680~~

таб. 2383

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Книгоиздательство «А. Ф. СУХОВА».

Столярный пер. № 9. Телефонъ № 498-09.

1911.

Проверено 1938 г.

п/з

Проверено 1938 г.

ПР 1240

Проверено 1944 г.

Проверено 1947 г.

п/з

Проверено 1947 г. Ф. А. Стаденко. Фотоаппаратура
и оптика. Книга

Фотоаппаратура и оптика

«АСОХУБ. Ф. А. Стаденко»
издательство «Фотоаппаратура и оптика»

Печатано въ типографії А. Н. Михайлова Казнажейская, 2

№ 779

~~БИБЛИОТЕКА~~

~~Школы Фабрики~~

~~Кожевенных Изделий.~~

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Среди различных изящныхъ ремесль, граничащихъ подчасъ съ чистымъ искусствомъ, назначеніе которыхъ не только является пріятной забавой въ часы досуга, но и служащихъ для украшения жилищъ, видное мѣсто занимаетъ тисненіе по кожѣ.

Тисненіе по кожѣ очень древнее ремесло. Зародилось оно въ средніе вѣка, въ Германіи, въ эпоху изобрѣтенія книгопечатанія и оттуда проникло въ различные страны. Въ настоящее время во многихъ художественно-промышленныхъ музеяхъ Португаліи хранятся дивныя работы на кожѣ, исполненные не только художественно, но даже гениально.


Въ средніе вѣка безусловно тисненіе по кожѣ было дѣломъ далеко не легкимъ и требовало положительно способностей, чтобы при помощи несовершенныхъ, несложныхъ инструментовъ создать что либо такое, что еще и нынѣ можно назвать удивительнымъ.

Въ настоящее время обработка кожъ усовершенствована, а также усовершенствованы и инструменты, при помощи которыхъ наносятся на кожаныя поверхности различные узоры и рисунки. Теперь тисненіе по кожѣ не представляетъ никакихъ затрудненій и не требуетъ абсолютно никакой подготовки.

При взглядѣ на исполненныя работы по кожѣ, на тѣ удивительные орнаменты, по виду напоминающіе рѣзьбу по дереву, каждый воображаетъ, что искусство это очень трудное и нуждается въ долголѣтнемъ изученіи. На самомъ же дѣлѣ, трудно найти среди изящныхъ ремесль второе, которое бы съ такой легкостью поддавалось бы изученію, какъ тисненіе по кожѣ. Имъ можетъ овладѣть даже ребенокъ.

Говорить о пользѣ, которую могутъ прінести занятія по тисненію, много не приходится. Нужно замѣтить, что оно, во первыхъ, какъ и каждое изящное ремесло доставить много удовольствія и во вторыхъ принесетъ прямую пользу, украсивъ многія вещицы вашего домашняго обихода.

Тисненіе по кожѣ принадлежитъ къ разряду неутомительныхъ работъ, не требующихъ физической силы, а потому имъ съ успѣхомъ могутъ заниматься женщины, хотя почему то среди нихъ замѣчается отрицательное отношеніе къ работамъ по кожѣ. Явленіе это безусловно странное, но такъ какъ въ задачи нашей книги не входить стремленіе дать психологическій разборъ вкусовъ и симпатій публики, то мы, миновавъ этотъ вопросъ, прямо перейдемъ къ основной задачѣ своего труда.



I.

Инструменты и материалы.

Инструменты для тисненія по кожѣ далеко не отличаются громоздкостью или сложностью. Они помѣщаются всѣ въ сравнительно небольшомъ ящичкѣ вродѣ чертежной готовальни. На рисункѣ 1-мъ у насъ изображенъ такой ящичекъ съ наборомъ необходимыхъ для тисненія по кожѣ инструментовъ. Въ общемъ же для работъ по тисненію необходимы слѣдующія принадлежности:

1. Копировальная игла (рис. 2) съ помощью которой, какъ мы увидимъ дальше, переносятся рисунки на кожу.

2. Ножичекъ (рис. 3), которымъ прорѣзается на кожѣ рисунокъ.

Его можетъ замѣнить обыкновенный острый перочинный ножикъ, что, въ сущности, совершенно не отразится на успѣхѣ работы.




Рис. 1.

3. Деревянная стека (рис. 4).
4. Желѣзная стека (рис. 5).
5. Нѣсколько разнообразныхъ пунсоновъ, назначеніе которыхъ вытискивать на кожѣ фонъ для рисунка. У насъ на рис. 6—19.



Рис. 2 и 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

изображены самые разнообразные пунсоны, начиная отъ обыкновенныхъ точечныхъ и кончая звѣздообразными.

б. Маленький молоточекъ и ножикъ (рис. 20 и 21).

7. Мраморная плита или литографскій камень (Рис. 22).

Всѣ эти инструменты можно пріобрѣсти въ любой хорошей инструментальной торговлѣ. Провинціальные наши читатели могутъ выписывать ихъ черезъ посредство книжнаго склада А. Ф. Сухова, который для удобства публики вошелъ въ сношенія съ упомянутыми торговлями.




Рис. 6—19.

Что касается материаловъ для тисненія, то обыкновенно идетъ въ дѣло кожа рогатаго скота, воловья или телячья. Толщина кожи, понятно, зависитъ отъ свойства работы, но во всякомъ случаѣ нѣтъ смысла работать на особенно толстой кожѣ, потому что обыкновенно тисненіемъ украшаются легкіе предметы—переплеты книгъ, покрышки кабинетной мебели и т. п. Поэтому поводу среднюю толщину кожи слѣдуетъ считать въ 1 миллиметръ, а болѣе толстая уже не совсѣмъ удобна для тисненія.

Само собой разумѣется, что прежде чѣмъ браться за сложныя и большія работы по тисненію, необходимо нѣсколько попрактиковаться въ этой работе „набить руку“, какъ говорять, а потомъ уже, научившись какъ слѣдуетъ владѣть инструментами, не

Рис. 20.



Рис. 21.

трудно выполнять самыя разнообразные узоры и рисунки. Для такихъ предварительныхъ упражненій годятся мелкіе обрѣзки кожи, притомъ невысокаго качества, которые всегда можно найти въ любой кожевенной торговлѣ.

Тиснить лучше всего на каменной доскѣ—мраморной или другой какой либо, но только




Рис. 22.

гладко отшлифованной. Тиснить и на деревянныхъ доскахъ, но это нельзя назвать удобнымъ и работы, выполненные на деревянныхъ доскахъ всегда уступаютъ въ красотѣ и законченности, а также рѣзкости рисунка, работамъ, сдѣланнымъ на каменной доскѣ.

Во время работы кожу необходимо увлажнять слегка губкой, пропитанной водой, при чемъ смачивать нужно сразу всю поверхность кожи, а не часть ея. Не лишне будетъ замѣтить, что на влажной кожѣ не слѣдуетъ оставлять какихъ либо металлическихъ инструментовъ, отчего могутъ образоваться окиси и оставить на кожѣ черные пятна.

Для простого тисненія можно брать какую угодно кожу, но для выпуклого обязательно со спины животнаго.

II.

Копированіе рисунка.

Рисунокъ переводится на кожу при помощи копировальной иглы. Для этого кожу, смоченную слегка, натягиваютъ на деревянную доску, поверхъ ея кладется бумага съ рисункомъ и линіи этого послѣдняго обводятся копировальной иглой, причемъ его нужно нажимать довольно сильно, чтобы на кожѣ получился оттискъ рисунка.

Чтобы копія получилась рѣзкая и отчетливая, рисунокъ нужно придавливать къ кожѣ пальцами лѣвой руки возлѣ самой копировальной иглы.

Такъ какъ отъ нажима иглой бумага съ рисунками часто прорывается, то лучше всего переводить его сперва на коленкоровую прозрачную кальку, а затѣмъ уже на кожу.

Часто случается, что рисунокъ нужно увеличить или уменьшить, что не каждый, конечно въ состояніи сдѣлать отъ руки. Для этой цѣли существуютъ инструменты, назы-

ваемые пантографами. Устройство пантографа очень просто и ясно видно изъ рисунка 23. Онъ состоитъ изъ 4-хъ планокъ, снабженныхъ дырочками, расположеными въ равномъ разстояніи другъ отъ друга и дающими возможность располагать планки ближе или дальше другъ отъ друга, по мѣрѣ надобности.

Своимъ концомъ а пантографъ прикрѣпляется къ столу, а въ концѣ f находится шпилька. Въ точку с вставляется карандашъ.




Рис. 23.

Въ такомъ положеніи, если водить шпилькой по рисунку, то карандашъ будетъ вычерчивать его же на бумагѣ, но въ уменьшенномъ видѣ; если же нужно увеличить рисунокъ, то тогда приходится карандашъ вставить

въ точку f, а штифтикъ перенести въ точку G.

Пантографъ можно приготовить и самому, но довольно трудно все таки сдѣлать его правильнымъ и потому лучше пріобрѣсти его готовымъ, тѣмъ болѣе, что стоитъ онъ сравнительно недорого.

Существуетъ еще и другой способъ увеличивать рисунки. Онъ замѣчательно простъ и остроуменъ. Знакомъ этотъ способъ пожалуй каждому школьнику и по всей вѣроятности является изобрѣтеніемъ одного изъ нихъ, потому что взрослому человѣку, привыкшему къ сложнымъ способамъ раз-

рѣшенія своихъ задачъ никогда не придетъ въ голову подобная невинная затѣя.

Способъ этотъ или вѣрнѣе инструментъ состоить всего изъ резиноваго шнурка, карандаша и бумажнаго язычка или булавки (см. рис. 24).

Чтобы увеличить этимъ путемъ рисунокъ резинку прикрепляютъ къ гвоздю, вбитому




Рис. 24.

въ столь, а другой конецъ ея привязываютъ къ карандашу. Рисунокъ помѣщается возлѣ бумаги, какъ показано на рисункѣ 24. Булавка или просто бумажный язычекъ, прикрепленный по серединѣ резиноваго шнурка, помѣщается на копируемый рисунокъ. Если теперь начать водить карандашомъ по бумагѣ, слѣдя за тѣмъ, чтобы булавка или бумажный язычекъ скользилъ по линіямъ рисунка, то на бумагѣ останется точное изображеніе его, но только въ значительно увеличенномъ размѣрѣ. Чтобы изображеніе получилось правильнымъ, карандашъ необходимо держать въ вертикальномъ положеніи, для чего лучше всего вставлять его въ какой нибудь широкій кусочекъ дерева, напримѣръ въ просверленную шляпку деревяннаго гриба.

Можно и уменьшать такимъ же путемъ, если перемѣстить карандашъ на мѣсто штифта и обратно, но для этой цѣли нуженъ очень мягкий карандашъ, оставляющій слѣдъ даже отъ простого соприкосновенія съ бумагой. При этомъ получится очень слабый контуръ рисунка, который затѣмъ можно обвести карандашомъ вторично.

Какъ видите, этотъ послѣдній способъ увеличенія и уменьшенія рисунковъ проще всякого другого. Правдѣ, онъ несовершенъ въ томъ отношеніи, что здѣсь невозможно достигнуть увеличенія или уменьшенія рисунка въ извѣстное количество разъ, какъ достигается пантографомъ, но для нуждъ тиcненія по кожѣ онъ вполнѣ пригоденъ.

Увеличенный или уменьшенный рисунокъ переводится на кальку, съ которой обычнымъ порядкомъ оттискивается на кожѣ.

Сырая кожа съ оттиснутымъ рисункомъ должна какъ слѣдуетъ просохнуть, послѣ чего можно приступить къ дальнѣйшей работе.

III.

Вырѣзываніе рисунка.

Когда кожа просохла, приступаютъ къ подрѣзыванію рисунка.

Для этого берутъ въ правую руку ножичекъ (Рис. 21 на стр. 8) и держа его почти вертикально лезвиемъ на передъ, рѣжутъ по линіи рисунка. Контуръ прорѣзается приблизительно на половину толщины кожи, а для выпуклыхъ фигуръ даже глубже еще. Прямая линія лучше всего рѣзать по линейкѣ, а въ остальномъ узорѣ слѣдуетъ стараться

вести кривыя линіи безъ перерывовъ, иначе могутъ образоваться неровности, которыя сильно портять общее впечатлѣніе работы.

Тѣ линіи, что находятся съ внутренней стороны формъ, надрѣзываются только лишь послѣ моделировки рисунка, иначе кожа можетъ лопнуть при выдавливаніи выпуклостей. Если орнаментъ долженъ оставаться плоскимъ, то послѣ рѣзьбы кожу нужно намочить и провести аккуратно копировальной иглой по всѣмъ линіямъ. Образовавшіеся при этомъ острые углы нужно сгладить моделirнымъ инструментомъ, нажимая имъ надрѣзанные края.

Мелкія линіи не придаютъ рисунку рельефности, очень же глубокія вредно вліяютъ на прочность работы, нужно поэтому поводу, прорѣзывая линіи, соображаться съ необходимостью, что достигается опытомъ.

При прорѣзываніи близко расположенныхъ параллельныхъ линій нужно обращать особенное вниманіе на вертикальное положеніе ножа иначе линіи при дальнѣйшей обработкѣ теряютъ свою параллельность; кромѣ того, кожа часто въ такихъ случаяхъ совершенно отдѣляется и тогда пропадаетъ вся работа и матеріалъ.

Прорѣзывать контуръ необходимо на одинаковую глубину по всей линіи, а углы нужно вырѣзывать рѣзко, не оставляя въ вершинѣ ихъ промежутковъ.

Линіи, назначеніе которыхъ украшать рисунокъ, напримѣръ жилки листьевъ, края щитовидныхъ формъ и т. под. не вырѣзываются, а только выдавливаются стекой, иначе послѣ тисненія онѣ могутъ оказаться слишкомъ широкими, а послѣ проправлива-

нія кожи будуть производить скверное впечатлѣніе.

Послѣ окончанія подрѣзыванія нужно смо-




Рис. 25.

чить слегка поверхность кожи чистой губкой и расширить затѣмъ надрѣзы тупой иглой. Если орнаментъ дѣлается выпуклымъ, то его необходимо окруж-

жить со всѣхъ сторонъ вдавленными линіями.

Изъ рисунка 25 нетрудно понять какимъ путемъ совершаются надрѣзаніе. Густыя линіи означаютъ глубокіе надрѣзы, а пунктиромъ нанесены на рисунокъ линіи, только лишь выдавленные стекой.

III.

Обработка рельефныхъ орнаментовъ.

Все описанное нами до сихъ поръ относилось только къ предварительной обработкѣ кожи и рисунка. Для рисунковъ плоскихъ этой обработки достаточно, но для выпуклыхъ рисунковъ, которые такъ эффектно выглядятъ на кожѣ, необходимо еще кое-что, къ чему мы и приступимъ сейчасъ.

Прежде всего подъ всѣ тѣ мѣста, которыя должны выйти на рисунокъ выпуклыми, необходимо подложить воскъ.

Воскъ для этой надобности лучше всего приготовить самому, такъ какъ въ продажѣ не всегда можно получить то, что нужно.

Приготовленіе же воска крайне несложно и ни въ коемъ случаѣ не можетъ быть обременительнымъ.

Все приготовленіе заключается въ томъ, что, растопивъ $\frac{1}{2}$ фунта чистаго пчелинаго воска, $\frac{1}{4}$ фунта простой живицы, $\frac{1}{4}$ фунта стеарина, 2—3 щепотки англійской красной краски и кусочекъ сала величиною въ орѣхъ, тщательно перемѣшиваются все и подвергаются охлажденію.

Этотъ воскъ можетъ служить долго и если онъ дѣлается со временемъ слишкомъ твердымъ, то достаточно прибавить къ нему немного сала и подогрѣть на огнѣ. Случается также, что воскъ становится слишкомъ мягкимъ и липкимъ и, чтобы исправить этотъ недостатокъ, къ нему слѣдуетъ только прибавить картофельной муки.

Прежде чѣмъ приступить къ подкладыванію воска на обратную сторону кожи, необходимо точно обозначить мѣста подкладки. Для этого кладутъ кожу на столъ вырѣзанной стороной кверху и сдвигаютъ ее съ края стола настолько, чтобы всѣ мѣста, на которыхъ отмѣченъ контуръ, свѣшивались бы. Послѣ этого придавливаютъ лѣвой рукой кожу къ столу, а правой нажимаютъ копировальную иглу вертикально снизу вверхъ какъ показано на рис. 26, съ сї такой силой, чтобы на верхней поверхности кожи ясно обозначился слѣдъ нажима. Такимъ образомъ не трудно попасть на линію контура и обвести затѣмъ ее снизу иглой, послѣ чего можно приступить къ накладыванію воска.

Предварительно воскъ размягчается въ рукахъ или въ тепловатой водѣ. Накладывая его, нужно внимательно слѣдить за тѣмъ,

чтобы воскъ нигдѣ не переходилъ линію контура, что сильно затрудняетъ тисненіе, да и орнаментъ получается менѣе выпуклымъ. Кромѣ того воскъ слѣдуетъ накла-




Рис. 26.

Рис. 27.

дывать равномѣрнымъ и не слишкомъ толстымъ слоемъ, причемъ необходимо сообразоваться съ тѣми формами, какія долженъ принять рисунокъ: гдѣ желательна большая выпуклость, тамъ необходимо и воску положить больше и наоборотъ. На рис. 27, 28 и 29 у насъ изображенъ орнаментъ во всѣхъ стадіяхъ подготовительныхъ работъ, а на рис. 30 показанъ воскъ, наложенный на его обратную сторону.

Работа по подкладкѣ воска совсѣмъ легкая, пустячная работа, но однако она не всегда удается какъ слѣдуетъ и въ особенности у начинающихъ. Здѣсь необходимъ навыкъ, какъ и вообще въ каждомъ дѣлѣ, въ каждой работѣ.

Когда воскъ наложенъ, то, прежде чѣмъ приступить къ работѣ по выдавливанію, далеко не лишне провѣрить правильность накладки. Особенныхъ способовъ провѣрки само собой разумѣется нѣтъ, но ее не трудно.

сдѣлать, сопоставивъ очертанія контура рисунка съ наложеннымъ подъ нимъ воскомъ. При маленькой практикѣ это очень легко дѣлается на ощупь.

Накладываніемъ воска заканчиваются подготовительные работы и теперь можно уже приступить къ самому тисненію.

Многіе при тисненіи, въ видѣ подкладки подъ кожу, употребляютъ обыкновенную чертежную доску, но это не практично. На деревянной поверхности выдавливаніе никогда не достигнетъ той ясности и точности, какъ при тисненіи на гладкомъ камнѣ, потому что какъ бы ни было твердо дерево, оно все таки поддается подъ нажимомъ тиснильной стеки. Лучше всего поэтому тиснить на каменной поверхности, напримѣръ на мраморной доскѣ или на литографскомъ камнѣ, (рис. 22 на стр. 12) о чёмъ мы уже упоминали въ началѣ этой статьи.

На камень кожу кладутъ той стороной, на которой нальпленъ воскъ, а чтобы воскъ не прилипалъ къ камню, полезно подложить подъ нимъ кусокъ полотнянной кальки (вощеной стороной къ воску).

Прежде всего сильно вдавливаютъ стекой фонъ, вѣкъ контурныхъ линій и смачиваютъ при этомъ почаще кожу водой, но смачивание это должно ограничиваться только тѣми местами, которыя будутъ на рисункѣ выпуклыми. Вдавливаніе фона заканчивается только тогда, когда фонъ станетъ совершенно гладкимъ и орнаментъ рельефно выдѣлится на немъ.

Инструментомъ для вдавливанія фона является желѣзная стека (рис. 5). Состоитъ она изъ двухъ небольшихъ желѣзныхъ штифтовъ, оправленныхъ въ деревянную руко-

ятку. Штифты обладаютъ слегка наклонными и закругленными концами.

Кромѣ желѣзной употребляется еще и деревянная стека, служащая для вдавливанія и округленія большихъ формъ и поверхностей. Обѣ стеки употребляются по перемѣнно.

Когда фонъ какъ слѣдуетъ отдѣланъ стекой, приступаютъ къ обработкѣ самого орнамента, причемъ начинаютъ съ наружныхъ частей и постепенно переходятъ къ внутреннимъ, болѣе мелкимъ. Для очень мелкихъ чертъ вмѣсто деревянной стеки употребляется желѣзная. Воскъ при вдавливаніи оттисняется въ тѣ мѣста, которыя должны быть болѣе выпуклыми. Отъ силы вдавливанія и продолжительности его зависитъ получение отчетливаго орнамента.

При выполненіи тонкихъ работъ, требующихъ большой аккуратности, кожу смачиваютъ не водой, а жидкимъ растворомъ особенного клея, специально употребляющагося въ тисненіи.

Клей употребляется Кельнскій и его собственно говоря правильнѣе назвать желатиномъ. Онъ хорошо растворяется въ водѣ. Количество клея въ растворѣ трудно обозначить точно, такъ какъ онъ можетъ требовать какъ большей такъ и меньшей густоты. Поэтому поводу каждому приходится соображаться съ надобностями работы. Впрочемъ опять здѣсь нуженъ небольшой.

Не слѣдуетъ разводить слишкомъ много клея про запасъ, потому что онъ пріобрѣтаетъ очень непріятный запахъ.

На рис. 31 у насъ изображены двѣ розетки. Правая изъ нихъ изображаетъ расположение воска на лѣвой сторонѣ рисунка,

а также высоту его. Лѣвый рисунокъ пред-
ставляеть собою вполнѣ готовую, вытиснен-
ную розетку.

Послѣ того, какъ рисунокъ выдавленъ,
кожу необходимо просушить и затѣмъ вы-




Рис. 31.

нуть воскъ, который можетъ идти снова
въ дѣло. Оставшіяся послѣ воска углубле-
нія заливаются kleемъ, который, отвердѣвая,
сообщаетъ прочность выдавленному рисунку
и выпуклыхъ части его сохраняютъ свою
форму навсегда.

IV.

Отдѣлка фона.

Теперь остается только отдѣлать фонъ
рисунка, чтобы придать работѣ красивый
и изящный видъ.

Фонъ обрабатывается однимъ изъ пун-
соновъ и въ большинствѣ случаевъ звѣздо-
образнымъ или круглымъ.

Къ такой обработкѣ или пунсонированію,
какъ называется она у специалистовъ, прис-
тупаютъ послѣ того, какъ клей совершенно
просохнетъ. Пунсонируютъ на каменной

подкладкъ, какъ и выдавливаютъ. На деревѣ пунсонированіе никогда не удается.

Пунсонированіе заключается въ томъ, что по поставленному вертикально пунсону ударяютъ молоткомъ, причемъ на кожѣ остается слѣдъ пунсона. Сперва отдѣлываютъ фонъ вокругъ контуровъ рисунка и постепенно заполняютъ его всего. Пунсонированіе скучная и монотонная работа, требующая довольно много времени и внимательности, чтобы фонъ выходилъ ровнымъ.

Если поверхность для пунсонированія слишкомъ велика, то лучше всего отдѣлывать ее звѣздообразнымъ пунсономъ. Небольшая поверхности можно отдѣлывать круглымъ и даже мелкимъ, круглымъ, точечнымъ пунсономъ, что выходитъ очень эффектно.

На предметахъ, гдѣ украшенія несложны или гдѣ орнаменты предполагается расписывать красками, пунсонированіе излишне.

V.

Окончательная отдѣлка.

Собственно говоря пунсонированіемъ заканчивается вся работа по тисненію рисунка. Въ такомъ видѣ уже издѣліе вполнѣ изящно и можетъ служить украшеніемъ любого предмета. Однако его все таки не мѣшаетъ подвергнуть еще маленькой обработкѣ, отъ которой оно только лишь выиграетъ въ красотѣ. Обработка эта заключается въ протравливаніи и лакированіи.

Цѣль протравливанія сообщить готовымъ произведеніямъ отчетливость и рѣзкость. Путемъ протравливанія можно сдѣлать кожу свѣтлѣе или темнѣе, по желан-

нію, что само собой разумѣется иногда очень важно. Кромѣ того проправливаніе уничтожаетъ на кожѣ грязь и сообщаетъ темный цвѣтъ вырѣзаннымъ линіямъ.

Проправу можно приобрѣсти въ любой москательной торговлѣ, но лучше приготовить самому. Пожалуй со мной согласится каждый любитель, если я скажу, что собственноручное изготавленіе всѣхъ предметовъ, необходимыхъ для отдельки своихъ произведеній, доставить только удовольствіе. Кромѣ того, все то, что изготовлено собственноручно, никогда не вызоветъ сомнѣній въ своей доброкачественности, а значитъ этимъ самымъ исключается страхъ за произведеніе, страхъ вполнѣ понятный каждому, кто посвящаетъ любимой работѣ свои досуги.

Рецептъ проправы слѣдующій:

Въ чашку, наполненную на три четверти водою, вливаютъ 15—20 капель Щадаго кали, перемѣшивають хорошенъко и для пробы смазываютъ смѣсью какіе нибудь ненужные лоскутки кожи. Если при этомъ наблюдается быстрое темнѣніе кожи, то значитъ, что растворъ слишкомъ силенъ и его необходимо разбавить водой.

Этотъ растворъ Щадаго кали въ водѣ и служить проправой для нашихъ издѣлій. Проправа не должна быть слишкомъ сильной—это главное условіе. Лучше нѣсколько разъ проправлять кожу, чѣмъ испортить ее сильной проправой, потому что эта послѣдняя оставляетъ послѣ себя пятна, которыя уже не возможно ничемъ удалить, и работа пропадаетъ зря.

Наносить проправу нужно осторожно и притомъ мягкой губкой. Водить губкой

нужно быстро, по вѣмъ направлениемъ и слегка надавливая при этомъ на кожу, пока она не потемнѣеть въ желаемой степени. Въ случаѣ, если кожа отъ протравы потемнѣла сильнѣе, чѣмъ это было нужно, то не теряя времени, пока кожа не просохла, смываютъ съ нея чистой водой излишекъ протравы до тѣхъ поръ, пока кожа не приметъ нужнаго оттѣнка. Это — единственный способъ исправить допущенную оплошность, и онъ всегда удается, если примѣняется во время, т. е. до просыханія кожи.

Когда желаютъ пунсонированный фонъ орнамента сдѣлать нѣсколько темнѣе, то протраву наводятъ сразу же послѣ пунсонированія на влажную еще кожу. Въ этомъ случаѣ нужна довольно сильная протрава и фонъ пропитывается ею при помощи деревянной палочки, заостренной въ видѣ карандаша. Протрава распредѣляется равномѣрно по всему фону до контуровъ рисунка, и фонъ темнѣеть вполнѣ равномѣрно. Если желательно еще усилить потемнѣніе кожи, то протравливаніе необходимо повторить.

Можно придать кожѣ совершенно черный цвѣтъ, для чего ее нужно пропитать растворомъ желѣзного купороса въ теплой водѣ. Растворъ наносится на кожу при помощи мягкой кисти и до тѣхъ поръ, пока кожа не покернѣеть.

Кисть или губка послѣ протравы должны хорошо промываться, въ противномъ случаѣ купоросъ и щелочи сильно разъѣдаются ихъ.

Если желаютъ протравленной кожѣ сообщить матовый блескъ, то для этой цѣли всю поверхность ея покрываютъ теплымъ жидкимъ растворомъ клея, что нужно дѣлать сразу же послѣ протравливанія, когда кожа

еще влажна. Клей не долженъ быть особенно густымъ, иначе вслѣдствіи кожа будетъ, при малѣйшей влажности, становиться липкой.

Наконецъ, кожанымъ издѣліямъ можно придать особо щегольскій видъ, если покрыть ихъ кожанымъ лакомъ; но нужно замѣтить, что послѣ лака уже нельзя проправлять кожу, если бы встрѣтилась въ этомъ надобность.

Выше мы совѣтовали заполнять углубленія кожи на лѣвой сторонѣ, образовавшіяся на выдавленныхъ мѣстахъ рисунка, kleемъ. Кромѣ клея можно пустить въ дѣло и мелкія древесныя опилки въ смѣси съ пшеничнымъ клейстеромъ. Такой смѣсью хорошо заполнять глубокія углубленія, причемъ набиваются ее при помощи шпателя или ножа. Высохнувъ, масса эта навсегда сохраняетъ выдавленные части рисунка въ первоначальномъ ихъ видѣ.

Собственно тисненіе по кожѣ ограничивается этой отдѣлкой. Существуютъ кромѣ нея впрочемъ и другие виды украшенія кожаныхъ издѣлій, но о нихъ мы поговоримъ потомъ, а пока перейдемъ къ описанію не менѣе интересныхъ работъ по выжиганію на кожѣ.

Б. Выжиганіе по кожѣ.

I.

Аппаратъ для выжиганія.

Выжиганіе по кожѣ ничѣмъ въ сущности не отличается отъ выжиганія по дереву и тѣмъ, кто знакомъ съ этой работой, не составить ни малѣйшаго затрудненія выжечь.

на кожъ любой рисунокъ. Однако мы имѣемъ право предположить, что не всѣ наши читатели владѣютъ искусствомъ выжиганія по дереву, а потому считаемъ не лишнимъ посвятить ихъ въ основные принципы работъ по выжиганію.

Для выжиганія употребляются специальные аппараты (см. рис. 32).

Аппаратъ состоитъ изъ стекляннаго фла-




Рис. 32.

кона, герметически закупоривающагося пробкой, отъ которой идутъ двѣ металлическія трубочки. На одну трубочку одѣвается узкая гуттаперчевая трубка съ двумя баллонами на концѣ, причемъ при нажиманіи нижняго баллона инструментъ накаливается. На вторую трубочку одѣвается тоже гуттаперчевая трубка, снабженная деревянной или пробковой ручкой, на концѣ которой ввинчивается наконечники изъ платины (см. рис. 33—39).

Приступая къ работѣ, инструментъ ставить передъ собой. Въ правую руку берется на-

конечникъ аппарата и накаливается до красна на спиртовой лампочкѣ, прилагающейся къ каждому аппарату. Когда наконечникъ накаленъ, лѣвой рукой нажимаютъ баллонъ, отчего въ наконечникѣ поддерживается жаръ, необходимый для выжиганія.

Во флаконъ аппарата наливается хороший




Рис. 33—39.

очищенный бензинъ, но не до полна, а приблизительно на $\frac{3}{4}$ флакона. Съ бензиномъ нужно обращаться какъ можно осторожнѣе и ни въ коемъ случаѣ не наливать его возлѣ зажженной лампочки и вообще неподалеку отъ огня, такъ какъ онъ очень легко воспламеняется,

Инструментъ тоже требуетъ осторожнаго обращенія. Во время работы нужно стараться не опрокидывать флакона, а если это и случится, то тотчасъ же прекратить выжиганіе, снять ручку съ трубочки и удалить весь бензинъ, который проникъ въ нее. Только послѣ этого можно продолжать работу, нагрѣвъ предварительно наконечникъ.

Случается, что наконечникъ послѣ долгой службы начинаетъ плохо выжигать. Въ та-

комъ случаѣ его нужно прокаливать на огнѣ спиртовой лампочки по крайней мѣрѣ въ теченіи получаса, медленно раздувая баллонъ. Если это не поможетъ, то его нужно прокалить на болѣе сильномъ огнѣ, на газѣ, напримѣрѣ, а если и послѣ этого онъ будетъ плохо дѣйствовать, то отдать въ починку оптику.

Наконечникъ часто портится отъ неправильнаго нажиманія баллона. Нажимать на баллонъ нужно равномѣрно, безъ остановокъ, иначе въ наконечникъ проникаетъ струя холодныхъ бензиновыхъ паровъ, онъ начинаетъ шипѣть и въ концѣ концовъ портится.

Когда наконечникъ начинаетъ шипѣть, съ инструментомъ необходимо поступить такъ же какъ и въ случаѣ опрокидыванія флакона, то есть снять наконечникъ и дать бензину въ трубкѣ выдохнуться.

Иногда на наконечникѣ появляется нагарь въ видѣ маленькаго чернаго пятнышка. Нагарь можно осторожно счищать стеклянной бумагой, но къ средству этому не слѣдуетъ прибѣгать слишкомъ часто, потому что можно протереть на наконечникѣ дырочку и тогда работа будетъ сопровождаться сильной копотью.

Для выжиганія употребляются наконечники трехъ величинъ. Больше всего употребленъ средній изъ нихъ и имъ можно выполнять всякия работы по выжиганію. Толстый пригоденъ лишь для очень грубаго штриха или крупнаго фона, а тонкій для выжиганія мелкихъ рисунковъ.

Аппаратъ, только что описанный нами, стоитъ 12 и 15 рублей. За 12 рублей проходятся аппараты съ однимъ наконечникомъ, а за 15—съ двумя.

Рисунокъ и его выжиганіе.

Кожа для выжиганія на ней рисунковъ должна быть ровной и гладкой, безъ шероховатостей, иначе работа не удастся.

Рисунокъ переводится на кожу тѣмъ же путемъ, какъ и при тисненіи. Увеличеніе или уменьшеніе его понятно достигается вышеописанными средствами. Лица, умѣющіе хорошо рисовать, могутъ набросать рисунокъ на кожѣ просто отъ руки.

Когда рисунокъ переведенъ на кожу, можно приступить къ выжиганію его. Зажигается спиртовая лампа, и наконечникъ аппарата нагрѣвается на ней, какъ было сказано объ этомъ въ предыдущей главѣ. Когда онъ накалится до красна, начинаютъ равномѣрно нажимать на баллонъ и послѣ того, какъ наконечникъ раскалитъ совершенно, лампочку тушатъ.

При выжиганіи рисунка наконечникъ держать въ правой руцѣ, какъ обыкновенный карандашъ, и водить имъ по линіямъ рисунка. Сперва выжигаютъ нижнюю часть рисунка и постепенно переходятъ къ верхнимъ частямъ. Линіи всѣ проводятся сверху внизъ, какъ и карандашемъ.

Выжиганіе рисунка дѣло далеко не простое, какъ это можетъ показаться на первый взглядъ. Чтобы работа шла успѣшно, нужно привыкнуть владѣть наконечникомъ пирографа (аппаратъ для выжиганія) такъ же свободно, какъ и карандашемъ. Въ сущности выжиганіе такое же рисованіе, и разница только въ томъ, что вмѣсто карандаша у васъ въ рукахъ платиновый наконечникъ.

Выжигая, нажимать наконечникомъ на поверхность кожи не слѣдуетъ, потому что отъ этого можно только испортить инструментъ. Держать наконечникъ нужно такъ, чтобы онъ приходился къ выжигаемой поверхности не ребромъ; глубокій, сочный штрихъ выжигается медленно, а тонкій—быстро.

Чтобы штрихи выходили ровными и красивыми, рука работающаго должна до локтя




Рис. 40.

лежать на столѣ, а кисть покоиться на особенной подставкѣ (рис. 40). Подставка эта въ вышину и ширину дѣлается прибли

зительно въ вершокъ, а въ длину въ 6—8 вершковъ.

Сперва, конечно, выжигаются контуры рисунка, потомъ фонъ и, наконецъ, приступаютъ къ тушевкѣ рисунка.

Тушуютъ обыкновенно отъ руки по данному рисунку и на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и при тушевкѣ карандашемъ. Начинаяющимъ лучше всего наносить сперва тушевку карандашемъ и потомъ уже по наброску тушевать пирографомъ.

Различныя тона во время тушеванія достигаются регулированіемъ теплоты наконечника. Если фонъ выжженый, то тушевка дѣлается посвѣтлѣе, а при бѣломъ фонѣ—темнѣе.

Распространяться больше о выжиганіи рисунковъ по кожѣ нѣть никакого смысла, такъ какъ все существенное уже приведено. Остальное же достигается практикой и больше ничѣмъ. При тисненіи по кожѣ можно почти ручаться за успѣхъ первого рисунка, но нельзя этого сказать о выжи-

гани. Выжиганіе нуждается въ солидной практикѣ, а въ особенности для тѣхъ, кто не умеетъ рисовать или плохо владѣетъ карандашемъ.

III.

Выжиганіе фона.

Какъ и при тисненіи по кожѣ, фонъ, окружающей рисунокъ, зачастую покрывается какимъ либо узоромъ. Узоровъ для фона имѣется нѣсколько; самые употребительные изъ нихъ: шахматный, плетенкой, точками, елочкой и т. д. (См. стр. 30—образцы фонаў).

Фонъ въ видѣ плетенія слѣдуетъ признать самымъ распространеннымъ (рис. 10 и 12). По красотѣ не уступаетъ ему и шахматный (рис. 13). Оба эти фона выжигаются медленно, глубокими штрихами, причемъ наконечникъ пирографа слегка нажимаютъ.

Для мелкихъ работъ очень хороши фонъ елочкой (рис. 11). Фонъ точками менѣе красивъ, но хорошо удается на кожѣ. Используется онъ или въ шахматномъ порядкѣ (рис. 8) или въ косомъ направленіи (рис. 9). При выжиганіи фона точками работу нельзя поворачивать въ разныя стороны, а нужно выжигать въ одномъ направленіи, иначе получатся различные оттѣнки, что безобразитъ видъ работы.

При выжиганіи обыкновенно остается на работѣ нагаръ въ видѣ легкаго темнаго налета. Нагаръ счищается обыкновенной стеклянной бумагой по окончаніи работы.

Готовыя произведенія можно покрыть лакомъ или обработать тѣми же способами какъ это рекомендовалось уже для работъ.

Рис. 7.




Рис. 8.




Рис. 9.




Рис. 10.




Рис. 11.




Рис. 12.



Рис. 13.





Рис. 14.



Фоны выложены

В.М. ПЕТРОВЫМ

по тисненію, то есть проправливаніемъ или черненіемъ съ помощью желѣзнаго купороса.

В. Живопись по кожѣ.

Говоря о работахъ по кожѣ нельзя не остановиться на живописи, которая придаетъ замѣчательно красивый и изящный видъ различнымъ кожанымъ издѣліямъ. Расписываютъ кожу цвѣтными чернилами, акварелью, лаковыми и бронзовыми красками. Остановимся нѣсколько подробнѣе на всѣхъ этихъ видахъ живописи по кожѣ.

I.

Живопись чернилами.

Для живописи употребляется только хорошая баранья кожа натурального цвѣта. Она должна быть гладкой, плотной, не вялой и не губчатой на ощупь. Хранять ее или свернутой въ трубки или сложенной въ кипы, но только не согнутой пополамъ или другимъ какимъ либо путемъ, потому что на мѣстахъ изгиба чернила расходятся неправильно и живопись получается нечистою.

Живопись чернилами выполняется очень скоро и потому ее можно особенно рекомендовать. Этого рода живопись очень прочна и принимаетъ на кожѣ тусклый оттѣнокъ, свойственный стариннымъ вещамъ.

Рисунокъ переводится при помощи обыкновенной графитной переводной бумаги. Контуры его обводятъ, затѣмъ, черными чернилами или тушью при помощи мягкаго стального пера. Дѣлать это нужно очень

осторожно, чтобы не забрызгать случайно кожу и не испортить этимъ работы.

Когда контуры обведены, можно приступить къ расписываню самого рисунка цвѣтными и черными чернилами. Расписываются кистью, причемъ для каждого цвѣта необходима особая кисть,

Кромѣ чернилъ въ ходъ пускаютъ еще и сапожный лакъ золотистый и обыкновенный черный. Золотистый лакъ разводится спиртомъ,

Живописью чернилами покрываются разнообразнѣйшиe предметы домашняго обихода. На рисункѣ 41 у насъ изображена папка для бумагъ. Расписываются ее цвѣтными чернилами (цвѣта по вкусу) и чернымъ сапожнымъ лакомъ.

II.

Живопись лаковыми красками.

Нѣть такого материала, который было бы нельзя украшать живописью лаковыми красками. Можно работать ими и по кожѣ.

Лаковые краски обладаютъ большими преимуществами передъ всякими другими. Писать ими можетъ каждый и притомъ довольно удачно. Конечно на первомъ планѣ при этомъ стоитъ умѣніе рисовать и талантъ къ живописи. При самомъ маленькомъ художественномъ дарованіи можно достигнуть замѣчательныхъ эффектовъ въ живописи по кожѣ эмалевыми красками. Впрочемъ людямъ, лишеннымъ этого дарованія, отчаяваться нечего: практика и усидчивость могутъ замѣнить здесь недостатокъ таланта. Наконецъ существуютъ прекрасные

альбомы рисунковъ для живописи по кожѣ, гдѣ рисунки окрашены въ натуральныѣ цвѣта и скопировать ихъ не представляется труднымъ ни для кого.

Лаковыя краски продаются готовыми въ герметически закупоренныхъ жестянкахъ въ видѣ густой жидкости. Въ продажѣ имѣется до 30 тоновъ, но для обыкновен-ной любительской ра-боты достаточно бы-ваетъ подбора изъ 10 красокъ, а именно: бѣлой, черной, розовой, киноварной, коричне-вой, свѣтлой желтой, темножелтой, бирюзо-вой, темносиней и зеленої. Жестянки съ красками должны быть всегда наглохо закрыты. Передъ употребленіемъ краски нужно хорошо взбалтывать, потому что плотные ихъ части при стояніи осѣдаютъ на дно.

Для смѣшиванія на палитру кладутъ столько краски, сколько нужно на одинъ разъ, потому что онѣ скоро высыхаютъ на воздухѣ. Разводить лаковыя краски можно скипицаромъ, но лучше всего особенной жидкостью, исключительно для нихъ пред-назначенной.

Если краска послѣ наведенія должна остаться выпуклой, то ее совершенно не нужно разводить. Смѣшивать краски можно какъ угодно, а также писать свѣжей крас-кой по только что наведенной, еще сырой.



Рис. 41.

Слѣдуетъ избѣгать наносить новую краску на полувысохшую старую, потому что при этомъ она прорывается и портитъ рисунокъ.

Высыхаетъ живопись лаковыми красками довольно медленно. Въ зависимости отъ толщины наведенного слоя высыханіе можетъ продлиться отъ нѣсколькихъ часовъ и до нѣсколькихъ дней. Писать можно обыкновенными кистями для акварельныхъ красокъ, управление которыми нуждается въ нѣкоторомъ опыте, благодаря липкости красокъ.

Этими указаніями по живописи лаковыми красками на кожѣ мы должны ограничиться, потому что въ этомъ краткомъ руководствѣ мы не можемъ объяснить читателю всю сложную технику живописи— для этого нужно написать цѣлые томы. Въ общемъ можемъ только сказать въ заключеніе этихъ нѣсколькихъ словъ, что для изученія живописи по кожѣ лаковыми красками главнымъ образомъ необходима практика. Наличность природныхъ способностей къ живописи конечно облегчаетъ задачу, но и отсутствіе таланта не можетъ создать особыхъ препятствій и затрудненій, какъ мы уже упоминали объ этомъ. Нужно замѣтить, что въ каждой области искусства имѣется чистое искусство и ремесленное подражаніе ему. Это послѣднее доступно всѣмъ и каждому.

III.

Раскрашиваніе вытисненныхъ узоровъ.

Въ этой заключительной главѣ мы коснемся вопроса объ украшеніи живописью

рисунковъ, вытисненныхъ на кожѣ. Этотъ видъ живописи началъ развиваться одновременно съ развитіемъ тисненія по кожѣ, которое береть свое начало отъ эпохи, извѣстной въ исторіи искусствъ подъ названіемъ эпохи Ренессансъ.

Росписываніе вытисненныхъ на кожѣ узоровъ придаетъ имъ замѣчательно изящный и эффектный видъ, а потому мы горячо рекомендуемъ своимъ читателямъ обратить особенное вниманіе на эту область работъ по кожѣ.

Раскрашиваніе тисненныхъ, надрѣзанныхъ и т. п. рисунковъ большею частью связывается вмѣстѣ съ предварительной позолотой рисунка. Этотъ видъ живописи очень эффектенъ, хотя и требуетъ художественного вкуса и знанія принциповъ сочетанія красокъ. Особенныхъ трудностей въ этой живописи нѣть и каждый можетъ овладѣть ею.

Тисненіе рисунка само собой разумѣется выполняется, прежде всего, знакомымъ уже нашимъ читателямъ способомъ. Затѣмъ приступаютъ уже къ позолотѣ и раскрашиванію.

Чтобы сдѣлать болѣе понятнымъ весь ходъ работы, мы опишемъ здѣсь цѣликомъ приготовленіе одного предмета. Возьмемъ хотя бы бюваръ изъ телячьеї кожи въ 45 сантиметровъ длиной и ширину въ 35 сантиметровъ. Рисунокъ возьмемъ легкій, вѣтку тюльпана, напримѣръ.

Вѣтка должна прикрывать всю середину бювара, сверху до низу, оставляя свободной только каемку въ 5—8 сантиметровъ по краямъ.

Ходъ тисненія намъ незачѣмъ описывать, потому что онъ хорошо извѣстенъ читателю

по предварительному описанію. Позолота же накладывается слѣдующимъ образомъ.

Для золоченія пригодно каждое листовое золото, какъ настоящее, такъ и цвѣтное въ продажѣ подъ названіемъ сусального золота. Можно золотить и бронзовымъ порошкомъ, но этотъ послѣдній крайне непроченъ, а потому не слѣдуетъ прибѣгать къ нему, если желательно получить долговѣчное украшеніе. Ограничимся поэтому листовымъ золотомъ, которое имѣется различныхъ оттѣнковъ. Для нашей работы намъ нужно желтое золото - для цвѣтовъ и почекъ и съ зеленымъ оттѣнкомъ для стебля и листьевъ.

Прежде чѣмъ накладывать золото, нужно все пространство, предназначенное для позолоты, покрыть особыеннымъ лакомъ, въ продажѣ называющемся „Vergnis Soehnē № 3“. Лакъ этотъ высохнетъ минутъ чрезъ 15 и тогда поверхъ его необходимо нанести легкій слой золотого клея или позолотного масла, какъ называютъ его торговцы. Класть его нужно густо и равномерно, иначе золото плохо присохнетъ и останутся незолоченные мѣста, вродѣ небольшихъ плѣшинокъ.

Трудно сказать точно, когда можно приступить къ самой позолотѣ послѣ наведенія грунта изъ золотого клея. С сохнеть онъ довольно медленно и притомъ время высыханія всецѣло зависитъ отъ сорта кожи и ее пористости.

Обыкновенно позолотное масло высыхаетъ въ 9—12 часовъ, но на кожѣ, если она притомъ отличается пористостью, сохнетъ этотъ клей гораздо скорѣе, иногда даже въ 4 часа. Въ общемъ нужно принять за

правило, что золоченіе можно производить послѣ того, какъ позолотное масло почти высохнетъ. Золото не пристанетъ къ совершенно высохшему грунту, но и слишкомъ сырой тоже испортить работу.

Листовое золото разрѣзаютъ острымъ ножомъ (на мягкой подкладкѣ) на кусочки и полоски нужной величины, причемъ слѣдуетъ стараться, чтобы форма этихъ кусочекъ соотвѣтствовала очертаніямъ рисунка.

Вырѣзанныя кусочки золота берутъ осторожно широкой мягкой кистью и переносятъ на покрытый kleemъ фонъ, бережно придавливая той же кистью и такимъ образомъ покрываютъ весь узоръ.

Въ мѣстахъ соединенія золотыхъ пластинокъ не слѣдуетъ торопиться снимать излишекъ золота. Когда работа просохнетъ, ихъ просто смахиваютъ влажной кистью.

Случается, что золото пристаетъ не равномѣрно и оставляетъ непокрытыя мѣста. Такія мѣста вновь покрываютъ позолотнымъ масломъ и снова золотятъ описаннымъ способомъ. Выравниваютъ окончательно золоченую поверхность агатовымъ камнемъ, которымъ натираютъ слегка позолоту.

Приступая теперь къ раскрашиванію золоченаго рисунка, предварительно наносятъ вандиковой красной или другой какой либо темно-красной краской, смѣшанной съ темно краснымъ лакомъ, общіе контуры и контуры отдѣльныхъ листочковъ внутри рисунка. Кромѣ того контуры окаймляются смѣсью темной охры со свѣтлозеленымъ лакомъ.

Для раскрашиванія позолоты нужно брать только лишь прозрачныя лаковые краски,

Приводимъ подробную шкалу тоновъ ихъ въ дополненіе къ десятикрасочному набору, рекомендованному нами въ главѣ о живописи лаковыми красками:

- 1) Бѣла (Blanc).
- 2) Сепія (Sepia).
- 3) Желтая, майсъ (jaune Mais).
- 4) Свѣтлая желто золотистая (jaune d'Or pâle).
- 5) Золотисто-желтая (jaune d'Or).
- 6) Желтая стар. золотистая (Jaune vieil Or).
- 7) Желто красная мѣдь (Cuivre Rouge).
- 8) Свѣтло-розовая (Rose clair).
- 9) Киноварь (Vermillon).
- 10) Бакань (Florentin rouges).
- 11) Гранатовая (Grenat).
- 12) Багрецъ (Pourpre).
- 13) Коричневая Тердесіенъ (Brun Terra de Sienne).
- 14) Коричневая умбра (Brun Terra d'ombre).
- 15) Коричневая Вандика (Brun Van Dyck).
- 16) Акажу, коричневая (Acajou).
- 17) Лиловая (Lilas),
- 18) Фіолетовая (Violet pensée).
- 19) Зеленая (Vert).
- 20) Свѣтло-зеленая (Vert pommes).
- 21) Емеральдовая зелень (Vert Emeraude).
- 22) Темно-зеленая (Vert noir).
- 23) Голубая (Bleu clair).
- 24) Синяя (Bleu),
- 25) Жандармская синяя (Bleu Gendarme).
- 26) Сѣрая фіалковая (Gris perle).
- 27) Черная японская (Noire japonnais).
- 28) Черная матовая (Noir mat).

Краски эти обладаютъ всѣми свойствами, о которыхъ говорилось въ предыдущей главѣ. Онѣ прозрачны и золото просвѣчи-

ваетъ сквозь нихъ, придавая живописи волшебный, фантастический видъ. Въ самыхъ свѣтлыхъ мѣстахъ золото оставляется непокрытымъ.

Для раскрашиванія свѣтлыхъ частей цвѣтковъ нашего рисунка, мы возьмемъ красный край лакъ № 3, для тѣней карминъ или багрецъ; а для остального японскую желтую. Жилки узкихъ листьевъ расписываются коричневато зелеными тонами— слишкомъ яркая зеленая краска испортить только впечатленіе.

Зеленоватое золото слегка полируютъ свѣтло-зеленымъ лакомъ или желтой лаковой краской, которую за неимѣніемъ можно замѣнить индѣйской желтой или ауэролиномъ. Изгибы листьевъ и стебельки только оттѣняются въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мазками.

Живопись просыхаетъ дня черезъ три—четыре, но пріобрѣтаетъ матовой оттѣнокъ. Чтобы устранить его и придать живописи необходимый блескъ, достаточно покрыть ее слегка лакомъ Vernis Soehn  № 3. Особенно сильного блеска придавать живописи не стоитъ, такъ какъ отъ этого она только проигрываетъ.

Общее впечатлѣніе описанной нами живописи должно напоминать собою персидскій коверъ, а потому живопись не должна быть особенно яркой.

Окончательная отдѣлка нашего бювара не представляется собою ничего сложнаго. Фонъ выбивается пунсонами, причемъ рисунокъ можно выбрать какой угодно, что ни капли не можетъ повредить живописи. Съ дальнѣйшей обработкой кожи поступаютъ также, какъ и при тисненіи.

Этимъ мы закончимъ евой краткій очеркъ о работахъ по кожѣ. Мы постарались возможно полнѣе охватить всѣ области этого интереснаго предмета и надѣемся, что читатели найдутъ въ этой книгѣ всѣ необходимыя указанія по интересующему ихъ вопросу. Конечно мы не имѣли возможности разобрать каждый отдѣльный видъ работы детально — это почти невозможно да и ненужно, впрочемъ; практика и опытъ, основанныя на знаніи главныхъ существенныхъ принциповъ, съиграютъ роль лучшихъ учителей и руководителей.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МАГАЗИНЪ Б. АВАНЦО.

Москва, Кузнецкій мостъ, уг. Петровки.

Постоянная выставка картинъ русскихъ и иностраныхъ художниковъ.

Специальность художественныхъ рисовальныхъ чертежныхъ и письменныхъ принадлежностей.


Громадный выборъ фотографій видовъ Москвы и другихъ городовъ.


Изящные вещи: бронза, рамы, кожанныя издѣлія, письменные приборы, вещи изъ папье-маше и пр.

Всевозможные портреты Коронованныхъ особъ и всѣхъ земенитостей.

При магазинѣ имѣются собств. мастерская для исполненія всевозможныхъ художественныхъ работъ и рамъ.

Прейсъ Куранты высылаются бесплатно.





- Изящные работы изъ катушекъ, жести, сухихъ листьевъ и вѣтвей Р. Перепелкина съ 3-мя литографированными рисунками работъ. 1909 г. — р. 20 к.
- Инкрустация и мозаика. Практическое руководство по мозаичнымъ работамъ и по инкрустированію дерева перламутромъ, костью, деревомъ и т. п. съ 7 рис. и ліктограф. рис. образцовъ работъ. Техн. П. Александрова. 1908 г. — р. 20 к.
- Альбомъ рисунк., по инкрустации мозаикъ 1910 г. — р. 40 к.
- Лѣпныя работы изъ глины и гипса. Руководство для мѣлодъ скульпторовъ. Съ 3 лист. литограф. чертежей работъ Н. Красовскаго 1907 г. — р. 30 к.
- Работы выжигательнымъ карандашомъ. Простыя работы выжигательнымъ карандашомъ новѣшими аппаратами. Руководство для любителей ремесль съ 14 рис. и ліктограф. образцами работъ. А. Реймана 1909 г. — р. 25 к.
- Альбомъ рисунковъ для выжиганія по дереву и папкѣ. Издание 1909 г. рисунки въ русскомъ стилѣ — р. 40 к.
- Работы изъ натурального дерева, сучьевъ и вѣтвей. С. Симонова. Съ 18 рис. и листомъ литографированныхъ рис. работъ въ натуральную величину. 1907 г. — р. 25 к.
- Работы изъ папки и картона съ 70 рис. С. Папмель. 1911 г. печат. — р. 60 к.
- Работы изъ папье-маше. Руководство для любителей изящныхъ работъ съ 9 рис. С. Фелькнеръ. 1908 г. . . — р. 20 к.
- Работы изъ проволоки. Практическое руководство для любителей ремесль съ 32 рис. Б. Кремлева. 2-е изд. 1909 г. — р. 20 к.
- Работы изъ проволоки. — Простыя работы изъ проволоки для любителей ремесль съ 52 рис. на літогр. листѣ. И. Петровѣ. 1908 г. — р. 20 к.
- Работы изъ стружекъ и бересты. П. Перова. Съ 21 рисун. 1906 г. — р. 15 к.
- Работы изъ сучьевъ и натурального дерева. Практич. руков. для любителей оригинальныхъ ремесль, съ 40 рис. Технолога П. А. Федорова, 3-е изд., исправл. и дополн. 1910 г. — р. 25 к.
- Работы металлическими гвоздиками. Изготовленіе изящныхъ вещей изъ дерева и отдѣлка ихъ металлическими гвоздиками съ 5 рис. и листомъ ліктограф. образцовъ работъ Р. Познанскаго. 1909 г. — р. 20 к.
- Тисненіе по кожѣ. Вытравливаніе по стеклу, дереву, мрамору, гипсу и различнымъ металламъ, К. Ковальскаго. Съ 20 рис. и 1 літогр. чертежомъ. 1906 г. — р. 25 к.
- Альбомъ рисунковъ для тисненія по кожѣ . . . — р. 40 к.
- Художникъ-любитель. Практич. руков. для любителей съ 5 рис. З-е изд. 1910 г. — р. 50 к.

Цѣна 79 коп.